### オーダーするサンドイッチパネル

用途に応じた特注サンドイッチパネルを提供いたします。



伝統の生産技術


Dパネルは、磨き抜かれた塗装 印刷技術と合理的な製造技術 の融合で生み出されています。 硬質ウレタン

注入・発泡技術









### Dパネル オーダーパネル



鋼板・アルミの表面処理~印刷・塗装及 び硬質ウレタン発泡まで一貫した生産ラ インでの品質管理



意匠鋼板・カラー鋼板・意匠アルミ・ステンレスなど、面材の組み合わせが自由に 選択できます。



ユニット仮設ハウスの壁材に使用して

### 性能

芯材に使用している硬質ウレタンフォームは、熱伝導率 0.023W/mK 優れた断熱効果を持っています。

### 特注

パネルのサイズは勿論の事、嵌合形状・ 開口・角パイプを入れるなど用途に合わ せた仕様が加工です。

### パネル仕様

一般的な凹凸嵌合のパネル

主に仮設ハウスの壁材など汎用性のある仕様です。

窓上・窓下・ドアパネル用に、サイズを変更する事も可能です。

外壁側にエンボス鋼板 / 部屋内側に木目鋼板

0.27 mmのエンボス鋼板で軽いパネルが可能です。

用途に合わせて面材を自由に選択する事ができます。

鋼板以外の面材を選択する事ができます。

化粧合板・化粧 MDF・印刷アルミ 等

両面ステンレスなど

パネルの中に角パイプ・補強用プレートなど

自由に入れる事も可能です。


補強のためのパネル、金具取付用パネルなど



## オーダー仕様

D-パネル	生産可能な仕様(オーダータイプ)
製品厚さ	22~50mm
製品幅	300~1,000mm
製品長さ	300~3,000mm
芯材	硬質ポリウレンタンフォーム
嵌合形状	凹・凸・匚 (目地有り・目地なし)
その他	開口パネル 等
面 材	G L カラー鋼板 プリント意匠鋼鈑(デザインコート) ステンレス・印刷アルミ・エンボス鋼 鈑・M D F 等

ご希望に合わせた形状で、パネル本体または面材だけに開口部 又は穴を空ける事ができます。



空調パネル・ドアパネルとして使用していただけます。 また、換気扇は配線ユニットの取り付けが楽になります。

## 標準色:印刷鋼板

落ち着いた木目色、高級感のあるブラックシルバー

モダン抽象柄のプランクマーブル 3種類の標準色をご用意いたしました。

GL5081 コロラドチーク





GL811 クリーム


屋外側の面材 内側側の面材など幅広い用途に使用できる明るいクリーム色

※色調は、実物サンプルにてご確認ください。(サンプル帳をお送りいたします。)


### 標準色の塗装仕様

#### 面材の塗膜仕様・品質

規格 / 仕様 / 品質データ		
原 板	溶融 55%アルミ-亜鉛合金めっき鋼板 (ガルバリウム鋼板)	
板 厚	0.35 mm	
めっき付着量	AZ150	
表面硬度	鉛筆硬度 H~2H	
耐食性	塩水噴霧試験 500 時間 平坦部異常なし	
耐 候 性	サンシャインウェザーメーター500 時間 光沢保持率 60%以上	
日本工業規格 J I S G3322		
国土交通省認定 不燃番号 NM-8697		
印刷アルミ 不燃番号 NM-4475		
材料標準保証規格 10 年		



#### カラー鋼板システム



※社内試験による標準的なデータであり、保証値ではありません

ユニットハウスの壁材として使用され ています。

面材:デザインコート (GL5084)

デザインコート(特別色)

厚み:25 mm

形状:下記 嵌合形状

目地なし

※木目鋼板の特別色の対応も可能です。 お気軽に、お問い合わせください。



仮設ハウスの壁材として使用されてい

ます。

面材: GL811 (クリーム色)

厚み:40 mm

形状:下記 嵌合形状

目地なし



※木目鋼板の特別色の対応も可能です。

お気軽に、お問い合わせください。

防護壁の壁材として使用されていま

す。

面材: GL811 (クリーム)

厚み:50 mm

形状:下記 嵌合形状

目地なし

※木目鋼板の特別色の対応も可能です。

お気軽に、お問い合わせください。



乾燥設備の壁材として使用されていま


す。

面材: ステンレス

厚み:25 mm

形状:下記 形状

4辺枠材取り付け





※木目鋼板の特別色の対応も可能です。

お気軽に、お問い合わせください。

#### ご使用上のご注意

運搬: 製品の運搬や施工現場での搬入の際には、ワイヤーロープを直接製品にかけないでください。

保 管: 屋内で梱包状態にて保管してください。やむを得ず野積みをする場合は、直接地面に置かず

防水シートを掛けて保管してください。

取扱い: パネルの角など面材に擦り合わせると、塗膜に疵が入る恐れがありますのでご注意ください。


補修: 万一誤って疵が付いた場合は、専用補修塗料で補修してください。

汚 れ: 油などの汚れは、家庭用中性洗剤で除去してください。著しい汚れの場合は、少量のアルコール

をウエスにしみ込ませて拭きとってください。

鉄 粉: パネルに鉄粉などを放置すると塗膜表面で赤錆が発生し、腐食を早める原因になります。鳥の糞

なども同様です。できるだけ早く除去してください。



₹555-0044

大阪市西淀川区百島2丁目1-10

Tel 06-6473-7961

E-mail osaka@daito-kogyo.co.jp